This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-205041

(43)Date of publication of application: 05.08.1997

(51)Int.CI.

H01G 9/038

(21)Application number : 08-011955

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

26.01.1996

(72)Inventor: NISHIDA KAZUFUMI

NONAKA SEIJI NOMOTO SUSUMU **IKEDA MASAKI** YOSHIDA AKIHIKO

(54) ELECTRIC DOUBLE LAYERED CAPACITOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electric double layer capacitor having high breakdown voltage. SOLUTION: In an electric double layered capacitor comprising a polarization electrode and an electrolyte, sulfone shown by a formula R-SO2-R1' (R and R' represent an alkyl group, respectively) or 2methylsulfolane is employed as the solvent of electrolyte. Alternatively, a mixed solvent containing propylene carbonate, butylene carbonate is employed as the solvent and a tetraalkyl ammonium salt, e.g. hexafluorophosphate or fluoroboric acid, is employed as the electrolyte.

R-SO2-R'

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of r jection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

【일본공개특허공보 평09-205041호(1997.08.05) 1부】

(19) なる特別を担任の

(12) 公開特許公報(A)

のいは私工業の場合さ

特開平9-205041

(SL)) bal(I) HO 1G 9/099 **成別 1.23 ・ 半ぬを空かり**

H016 9/00

OHLARON 3010

管金的收 大村市 常原贝の数6 D1. (全 n 月)

(XI) LEMPH

(CD) -8-00

MICHEL CONTRACTO

(22) 附続日

平式6年(1995) 1 円出口

是 P**证别**在X体次会社

4.最近4.大学内外的现在 。 1914 100 4.11免疫(5)

大规则则实下大学《实100日等治 卷下毛母

企業等天大批引 開始 中型 本司等(官)

大阪府門京七大学与京1968年末,经下市市 近新电文代补内

行為更完善 原本 油 人取得产品(大学大阪1008等点 松下布成

化低色大学设置

(14) 范围 战队 十里先 人名内尔尔

最れ石におく

64)(文字の名前) 電気二世界中マバンタ

の【要約】

の【要的】 【課題】 所電子の高い電気二重層キャパシタを提供することを目的とする。 【解決手段】 分極性電極と電解液とから構成される電気二重層キャパッタにおいて、電解液の溶理に、以下の式で表されるスルホン(式中RおよびR'はアルキル基である。) または2ーメチルスルホランを用いる。 また、前記密理には、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネートなどを含む混合溶理を、電解質には、六フッ化リン酸、ホウフッ酸などのテトラアルキルアンモニウム塩などを用いる。 【化1】

R-25g-2*

【特許財の範囲】

【請求項1】 分極性電極と電解液を具備し、前部電解液の溶解が以下の式(1)で要されるスルホンを主体とする電気二重層キャパシタ。

【化1】

(式中、Rおよび代でなアルキル基である。) 【請求項2】 前記RおよびR'の少なくとも一方がエチル基である請求項1 記載の電気二重層キャパシタ。 【請求項3】 前記スルホンが、エチルイソペンチルスルホン、エチルー Secーブチルスルホンか、エチルイソプロピルスルホンよりなる群から選ばれる請求項1 または2記載の電気二重層キャパシタ。

【請求項4】 分極性電極と電解液を具備し、前記電解 液の溶製が2ーメチルスルホランを主体とする電気工重 層キャパシタ。

【請求項5】 前記的学が、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、ケーブチロラクトン、1,3ージオキソラン、アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル、ジメチルホルムアミド、1,2ージメトキシエタンおよびスルホランよりなる部から選択される少なくとも一種を含む混合溶媒である請求項1または4記載の電気一動帽キャパシタ。

記載の電水 単語サヤバンファ。 【請求項6】電解質が、六フッ化リン酸、ホウフッ酸 およびトリフルオロメタンスルホン酸よりなる群から選 択される酸のテトラアルキルアンモニウム塩、テトラア ルキルホスホニウム塩をたはN, Nーメチルエチルピロ リジニウム塩である請求項1または4記載の電気二重層 キャパシタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、大容量の電気を瞬時に充放電できる電気二重層キャパシタに関するもので、特にその電解液の改良に関するものである。 【0002】

【従来の技術】電気二重層キャパシタの電解液は、水溶液系と非水系の2つの系に分類される。前者は硫酸あるいは水酸化カリウムの水溶液系電解液である。後者はプロピレンカーボネートやァーブチロラクトン等の有機溶媒にテトラエチルアンモニウムのホウフッ化塩や六フッ化リン酸塩を溶質として溶解した非水系電解液である。この非水水電解液は、水溶液系のものと比較して単セル当たり2倍以上の耐電圧が得られるので、小型、軽量化が可能である。

が可能である。 【0003】代表的な非水系の電解で組成としては、テトラエチルアンモニウムテトラフルオロボレートのプロピレンカーボネート溶液が挙げられる。この電解で使用した場合、系全体として2・5Vの通電電子で囲する能である。しかし、2・5Vを越える富電子で使用する と、内部直流抵抗の増加あるいは静電容量の減少が短時間で発生する。従って、そのような高電圧で使用するためには、単セルを積層して使用しなければならない。この場合、容量値は、同じ容量なら直列に接続する個数に反比例して小さくなるため、高耐圧、大容量のキャパシタを得るためには、寸法の大きなものになってしまう。単セルで3Vの耐圧を有するキャパシタも要求されているように、キャパシタの耐圧向上は急熱である。また、セルに蓄積されるエネルギーは1/2CVどジュールで算出される。ここで、Cはキャパシタのセル当たりの容量(ファラッド)、Vはセルの印面可能電圧(ボルト)である。セル電圧Vは、その値の二乗がエネルギーに反映される。

【0005】
【発明が解決しようとする課題】従来の電気 重層キャパシタに用いられていた非水系電解液の溶媒 アーブチロラクトンやプロピレンカーポネートは、2.5℃を超える高電圧の連続で加によってガス発生あるいは分極性を極上への反応生成物の付着が発生していた。これが原因となって、著しい内部抵抗の増加あるいは容量の減少を招くという欠点を有していた。本発明は、以上に鑑み、非水系電解液の溶料に分解電圧の高い溶媒を用いることにより、耐電田ご優れた電気 三番 キャパシタを提供することを目的とする。【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は、分極性電極と 電解液との界面で形成される電気二重層を利用した電気 二重層キャパシタにおいて、以下の式(1)で表される スルホン、または2ーメチルスルホランを溶製の主体と する電解液を用いるものである。 【0007】

[{{2}]

【0008】(式年で記念はは、はアルキル基であ

電路液の溶製に用いる上記のスルホンおよび2ーメチルスルホランは、ヘテロ原子である硫黄が最高原子価である6価で存在するため、いずれも電気化学的に安定で、これにより分解電圧の向上を図ることができる。 【0009】

【発明の実施の形態】上記の式(1)で表されるスルホンとしては、RおよびR'の少なくとも一方がエチル基であるスルホンが好ましい。具体的には、式(2)で表されるエチルイソペンチルスルホン、式(3)で表されるエチルー。ecーブチルスルホン、式(4)で表されるエチルイソプチルスルホンおよび式(5)で表されるエチルイソプロピルスルホンがある。

【0010】

Cylly-60y-Ch(Chy) (7), (2)

Cylly-60y-Ch(Chy) (7), (4)

Cylly-60y-Ch(Chy) (7), (6)

Cylly-60y-Ch(Chy) (7), (6)

【0011】電解液の溶整は、上配のスルホンおよび2ーメチルスルホランに、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、アーブチロラクトン、1,3ージオキソラン、アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチュニトリル、ブチリル、ブチート・カン、アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチュニトリル、ブチーンおよびスルホランよりなであることが好ましい。また、電解液の溶質は特に限定されるものではなくて知るであることができる。アルカリを混っているものを採用することができる。アルカリの金属デトラアルキルアンモニウム、テトラアルキルアンモニウム、アルカリジニ条のイオンでは、四フッイ・サンくはメチル)スルボルでは、アフトルキルアンモニウムの六フッ化リンが使用される。なかでも溶עに対する溶解が、溶液のイオンでは、電気の温度、電気化学的安定性などの面からテトホウ酸には好ましい溶質である。電解液中におけるこれら溶質の温度は、で、1~1mol/1、特に0・6~0、7mol/1が好ましい。【0012】

【実施例】次に本発明の具体的な実施例について述べ

《実施例1》直径10μmのフェノール系活性炭繊維(比表面積2000m2/g)から構成される活性炭繊維統布(目付量140g/m2)の片面に、プラズマ溶がまにより厚さ100μmのアルミニウム層を形成し、これを直径11mmのディスクに打ち抜いた。このディスク2枚をそれらの活性炭繊維層を対向させ、セパレータを介して重ね合わせてコイン型ケースにハウジングレた。エチルイソペンチルスルボンにテトラエナルアンドをルインペンチルスルボンにテトラエナルアンドを解した電解液を活性炭繊維およびセパレータに含温した。図1は上記のように構成した電気二重層キャパシタを示す。2、4は活性炭繊維からなる分極性電極、1、3は分極性電極2、4の片面に溶射したアルミニウム層がなる集電体であり、これらは金属ケース6に収容され、ケース6の関口部は金属蓋でおよびガスケット8により密閉されている。

【0013】《実施例2》電解液の溶媒としてエチルー secーブチルスルホンを用いた他は実施例1と同様の キャパシタを構成した。

《実施例3》電路での溶媒としてエチルイソブチルスルホンを用いた他は実施例1と同様のキャパシタを構成し

た。 【0014】《実施列4》電解及の溶媒としてエチルイ ソプロピルスルホンを用いた他は実施例1と同様のキャ パシタを構成した。

《実施例5》電解液の溶媒として2ーメチルスルホランを用いた他は実施例1と同様のキャパシタを構成した。 《実施例6》エチルイソペンチルスルホンとプロピレンカーボネートを体積比3:1の割合で混合した溶媒を調製し、これに0.65mol/lの4フッ化ホウ酸テトラエチルアンモニウムを溶解させ電解液とした。電解液の他は実施例1と同様のキャパシタを構成した。

【0015】《実施例7》エチルーsecーブチルスルホンとプロピレンカーポネートを体積比3:1の割合で混合した溶薬を調製し、これに0.65mol/lo4フッ化ホウ酸テトラエチルアンモニウムを溶解させ電解液とした。この他は実施例1と同様のキャパシタを構成した。

《実施例8》エチルイソブチルスルホンとプロピレンカーボネートを体積比3:1の割合で混合した溶媒を選製し、これに0.65mol/lの4フッ化ホウ酸テトラエチルアンモニウムを溶解させ電解液とした。この他は実施例1と同様のキャパシタを構成した。

【0016】《実施例9》エチルイソプロピルスルホンとプロピレンカーボネートを体積比3:1の割合で混合した溶媒を認製し、これに0.65mol/lの4フッ化ホウ酸テトラエチルアンモニウムを溶解させ電解液とした。この他は実施例1と同様のキャパシタを構成し

《実施列10》2-メチルスルホランとプロピレンカーボネートを体質比3:1の割合で混合した溶媒を調製し、これに0.65mol/lの4フッ化ホウ酸テトラエチルアンモニウムを溶解させ電解液とした。この他は実施例1と同様のキャパシタを構成した。

【0017】《東施列11》1cm×5cmの大きさのアルミニウム製集電体の両面に、活性炭粉末、ポリテトラフルオロエチレンおよびアセチレンブラックを投合物のペーストを塗布して形成した一対の分極性電極をセパレータを介して渦巻状に捲回し、図2に示すような構成の電気二重層キャパシタを作製した。電解放には、エチルイソペンチルスルホンに0.65mol/1の4フッ化ホウ酸テトラエチルアンモニウムを溶解させた溶液を用いた。図2において、11、13は集電体、12、14は集電体11、13の表面に塗着した活性皮を主とする分層性電極であり、これらはセパレータ15を介して渦巻。ケース16の開口部はゴム製料口板17により密閉されている。18、19は分極性電極12、14のリードである。

【0018】《実施例12》電路液の溶媒としてエチル - secーブチルスルホンを用いた他は実施例11と同

様のキャパシタを構成した。 《実施例13》電解液の溶媒としてエチルイソブチルス ルホンを用いた他は実施例11と同様のキャパシタを構 成した。

【0019】《東施例14》電解液の溶媒としてエチル イソプロピルスルホンを用いた他は実施例11と同様の キャパシタを構成した。

《実施例15》電解液の溶媒として2ーメチルスルホラン用いた他は実施例11と同様のキャパシタを構成し

た。 【0020】《比較例1》電解でとしてプロピレンカー ボネートを用いた他は実施例1と同様のキャパシタを構 《比較例2》電解液としてァーブチロラクトンを用いた他は実施例1と同様のキャパシタを構成した。 《比較例3》電解液としてプロピレンカーボネートを用 いた他は実施列11と同様のキャパシタを構成した。 【0021】上記の各キャパシタについて、初期の容量と抵抗、および2.8V、3.0V、または3.3Vを に回して70℃において1000時間を過後の容量変化 率を調べた。その結果を表1に示す。 【0022】

『本』 1

F-SX I	. 4				
1		₽	P PC 3 C	0.020	MCK94
	* 4	15 W	- 74		
	21	** # _	5 . P 1 PM	o. oyeu	3. 37 ul
电影句:	:. # 1	3 140	3	: 0	9. 0
3 K S.P	2.73	2. 27 1	- 8. 2	- 1. 7	-10.1
AMA'S	1. 17	9. 34 6		B, #	19.0
元知英4	1.35	7. 3E T	3,4	ã. T	11.5
1. 种故之	1.94	1 125	1.1	5 5	(1.3
		17. 28 7		-8. 8	-21.0
2.共共1	2.85	2.188	-3	-7. 3	-12.1
		3. 5 + 5		-0. 1	. 3.1
*****		3.111	3. *	A. 4	3.2
1		7. 1 >	1.4	P. 3	
		D. D 2 A		-1 5	- 17
		J. V 9 9		-7. 4	
		5.005			
		0.00+		F. 5	
		0.011		٠,	11.5
RIGHT I		. a. T n .			nunny.
		0.125			HIRK
是缺氧。		0 61	7 6	47. 5	H IFRA

[0023]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、電解液の耐圧が高く、高耐圧、高容量で小型の電気二重層キャパシタを得ることができる。セルの耐電圧を高くできるこ とから、単位体積当たりのエネルギー密度を画明的に高くすることができ、3VのICを装着した機器に単セルで対応でき、高電圧用途に対しても直列接続するセル数を少なくすることができるので、充放電の長期言頼性も 高くなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の電気二重層キャパシタの構

成を示す縦断面図である。 【図2】本発別の他の実施例の電気二重層キャパシタの 構成を示す要部を切り欠いた針視図である。

【符号の説明】

1、3、11、13 集電体 2、4、12、14 分極性電極 5、15 セパレータ 6、16 ケース

7 金属蓋

8、18 ガスケット 18、19 リード



フロントページの続き

(25名) 括 池田 正樹 大阪所『真市大字『真皿番地 松下電器 産業株式会社内

(25岁) 君 吉田 昭彦 大阪府門頂市大字門真皿番地 松下電器 産業株式会社内